

Essence

Descripción preliminar del producto EN 1307

Fabrication	ISO 2424	Tuftado 1/10 "						
Aspecto	ISO 2424	Bucle						
Método de tintada	Tintado en masa							
Tamaño	cm	400	ft	13.1				
Soporto primario	ISO 2424	Polipropileno tejido + lámina						
Soporto secundario	ISO 2424	Polipropileno tejido - Sandwich Backing						
Tipo de fibra	ISO 2424	BCF Poliamida 6						
Altura total	ISO 1765	mm	5.0	inch	0.2			
Altura de fibra	ISO 1766	mm	2.2	inch	0.09			
Peso total	ISO 8543	g/m ²	1750	oz/yd ²	51.7			
Peso de fibra total	ISO 2424	g/m ²	550	oz/yd ²	16.2			
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	g/m ²	300	oz/yd ²	8.9			
Densidad de fibra	ISO 8543	g/cm ³	0.136	lb/in ³	0.0049			
Puntadas	ISO 1763	/dm ²	1580	/yd ²	132104			
Carga electrostática	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Resistencia vertical	ISO 10965	Ohm	-					
Resistencia horizontal	ISO 10965	Ohm	-					
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso extenso						
Clase de lujo	EN 1307	LC 1						
Aislamiento del sonido de impacto ΔL _w	ISO 10140	dB	26					
Absorción del sonido	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.00	0.03	0.10	0.22	0.37	0.47
Reducción del sonido	ISO 354	α _w	0.20					
Resistencia térmica	ISO 8302	m ² .K/W	≤ 0,17					
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (pegados a prueba)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8081DEEE						

EN 14041
0493-CPR-0003

Producido por:

Desso BV
Parallelweg 14
NL - 5051 HG Goirle

BRONZE

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Los Productos de Suelos Desso deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de Instalacion de Desso y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los Productos de Suelo Desso solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Los Productos de Suelo Desso se reservan el derecho de enmendar esta especificacion sin previo aviso. Para conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Tecnicas, visiten nuestra pagina de internet: www.desso.com